

Premo professional -polymeeri muotoilumassa

Premo Sculpey on laadukas muovailtava polymeerimassa taiteilijoille ja ammattikäyttöön (ei alle 8 vuotiaille lapsille), joka kovetetaan uunissa 130 C lämmössä. Saven käyttövalmiiksi muokkaamisen jälkeen se on pehmeää, mutta tarpeeksi jäykkää säilyttääkseen hienoimmatkin yksityiskohdat. Soveltuu erinomaisesti erityistekniikoihin, kuten koristeellisten tankojen, mokume gane-kuviolliseen kerrostekniikkaan ja mica-shift -tekniikkaan. Valmis tuote on vahva ja erittäin kestävä. Sopii erinomaisesti korujen valmistamiseen. Suositeltavaa on viimeistellä työ vielä joko kiiltävällä tai mattapintaisella värittömällä suojapinnoitteella. Erivärisiä Premo-massoja voidaan sekoittaa toistensa kanssa, jolloin tuloksena on yksilöllisiä värejä. HUOMAA: On suositeltavaa käyttää erillistä uunia polymeerimassaesineiden kuumentamiseen, jossa ei valmisteta ruokia. Käytä kuumennuksen oikean lämpötilan varmistamiseksi kunnollista uunilämpömittaria. Älä kuumenna massaa yli suositellun rajan, sillä se saattaa johtaa mahdollisesti haitallisten savujen ja kaasujen muodostumiseen. VINKKI: Jos massa kuivuu ja on murenevaista saa siitä täysin pehmeää Sculpey polymeerimassan pehmentäjällä.

KÄYTTÖOHJE

Työalustan, työkalujen ja käsien tulee olla puhtaat. Hyvä työalusta on esim. lasi- tai metallilevy, kertakäyttöinen kelmu tai vahapaperi. Älä työstä massaa huonekalujen, lattian, mattojen tai vaatteiden päällä, sillä se jättää jälkiä. Työskentele vaaleista väreistä tummiin. Muokkaa massaa kunnes se on joustavaa ja tasaista. Muotoile haluttuun muotoon. Yli 12 mm paksut työt tulee tarpeen mukaan tukea esim. rutistetulla alumiinifoliolla ja/tai metallilankakehikolla. Puhdista kädet työn jälkeen saippualla ja vedellä.

Työn kovettamisen uunissa saa suorittaa vain aikuinen. Koveta massa aina sen käyttöohjeen mukaan. Käytä kovettamiseen erillistä (ei ruoanlaittoon käytettävää) uunia. ÄLÄ käytä mikroaaltouunia. Älä ylitä ohjeessa mainittua lämpötilaa ja kovetusaikaa. Tarkista että uunin lämpötila on oikea. Suositeltavaa on käyttää erillistä lämpötilamittaria. Huolehdi että tuuletus on hyvä.

Kovettumisajan päätyttyä ota työ ulos uunista ja anna sen jäähtyä kunnolla. Kun työ on jäähtynyt, se voidaan viimeistellä esim. kiillottamalla, poraamalla, kaivertamalla tai maalaamalla 100% akryylimalilla. Jos käytetään vesipohjaisia akryylimaleja tai öljyvärejä voi työn pinnan suojata pinnoitteella. Polymeerimassasta tehdyt kupit ja lautaset soveltuvat vain koristekäyttöön. Niitä ei saa käyttää ruoan tai juomien tarjoiluun eikä myös tuhkakuppina tms.

POLTTO-OHJE

PREMO SCULPEY kovetuslämpö: 130 Celsius kovetusaika: 30 minuuttia/6mm paksuus.

TURVALLISUUSOHJEITA

Älä laita massaa suuhun. Kovettaessa älä ylitä suositettua lämpötilaa ja kovetusaikaa. Haitallisia kaasuja saattaa muodostua jos teet näin. Kovetus on aikuisen tehtävä. Käytä lämpömittaria. Älä käytä mikroaaltouunia. Vanhemmille: Tämä massa sisältää kemiallisia yhdisteitä eikä sovellu alle 8 vuotiaille. Väärä käyttö saattaa olla terveydelle vaarallista. Koska lasten kyky tehdä töitä vaihtelee, anna heidän käyttää muovailumassaa vain aikuisen tarkkailun alaisina. Muista aina säilyttää massat poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Puhdista kädet ja työkalut kunnolla töiden jälkeen.

ENSIAPU

Jos henkilö on hengittänyt ylikuumenemisen aiheuttamaa kaasua siirrä hänet puhtaaseen ilmaan. Ota yhteyttä lääkäriin. Jos menet lääkäriin ota ylipoltettu työ mukaan ilmatiiviissä säiliössä.

JÄTTEIDEN POISTO

Käytetty Sculpey massa voidaan poistaa normaalin talousjätteen joukossa

POLYFORM PRODUCTS COMPANY

WWW.SCULPEY.COM