

Kuivaustaulukko Art Clay tuotteille

Hopeasavi (5gr. Jos käytät enemmän kuin 5gr, tarvitset enemmän aikaa)		Kuivaustapa & Aika			
		Hiustenkuivain (kuuma asetus, +10cm etäisyys työstä)	Uuni		Ilmakuivaus (huoneen lämmössä)
			150 C	100 C	
ACS 650		Vähintään 10 min.	Vähintään 10 min.		Vähintään 24 tuntia
ACS Hitaasti kuivuva		Vähintään 45 min.	Vähintään 20 min.		Ei suositella
Siveltävä Hopeapasta		Vähintään 10 min.		Vähintään 10 min.	Vähintään 60 min
Öljyinen hopealiete		Vähintään 30 min.		Vähintään 30 min.	Vähintään 24 tuntia
ACS Paperi		Ei tarvetta kuivata			
AC Gold –kultasavi		Vähintään 15 min.	Vähintään 10 min.		Vähintään 24 tuntia
AC Kulta- liete	liuottamaton	Vähintään 5 min.	Ei suositella		Vähintään 15 min.
	liuotettu	Riippuu tilanteesta	Ei suositella		Ei suositella

! Kuinka voin olla varma että hopeasavityö on todellakin kuiva?

Laita työsi läpinäkyvälle lasille (esim valokuvakehyksen lasille) Jos näet hiukankin kondenssihöyryä on työ vielä liian kostea.