




## Sormustaulukko Art Clay 650

Art Clay –hopeasavi kutistuu noin 8-9% kuivauksen ja polton aikana. Sen takia, jos haluat valmistaa sormuksen, sinun tulee tehdä sormus isommaksi kuin mikä on lopullinen tulos polton jälkeen. Kuinka paljon, se riippuu sormuksen tyypistä. Seuraa taulukkoa löytääksesi oikean mittasuhteen.

	A	B	C
			
	Sormuksen reuna on noin 3mm leveä.	Sormuksen reuna on noin 1.5mm paksu ja 1cm leveä.	Sormus on paksumpi ja leveämpi kuin A & B.
Japanilainen sormuksen koko	+3	+4	+5

### Askel askeleelta:

1. Mittaa sormuksen koko sormusmitalla.
2. Katso taulukosta mikä malli muistuttaa eniten omasuunnittelemaasi sormusta.
3. Riippuen käyttämäsi sormusmitan järjestelmästä, lisää sormuksen kokoa taulukon mukaan.
4. Sormustangolla työskentele tämän numeron kohdalla.

### Esimerkki:

- Sormuksesi koko on Japanilaisen systeemin mukaan 11. Haluat tehdä sormuksen joka muistuttaa sormusta B. Silloin tulee Japanilaisella sormustangolla valita työkohdaksi seuraava koko:

$$11 + 4 = 15$$